

Ceradur-eco

Metaalzoutvrije onderhoudsdispersie

- ▲ Fluor- en siliconentensidevrije onderhoudsdispersie
- ▲ Vrij van TBEP, metaalzouten en geurstoffen
- ▲ Uitstekende filmvormende eigenschappen
- ▲ Gecertificeerd met het Oostenrijkse milieukeurmerk
- ▲ Voldoet aan de eisen van EN-IEC 61340-5-1 (materiaaltestcertificaat TÜV Süd)
- ▲ Ook als bescherm laag voor elastische vloerbedekkingen met ontladende eigenschappen
- ▲ Gecertificeerd volgens DIN 18032
- ▲ Antislipwaarde tussen 0,4 en 0,6 µ
- ▲ Probleemloze verwijdering van loopsporen door boenen (ca. 1000 tpm)
- ▲ Gedeeltelijke laagverwijdering zonder gebruik van een basisreiniger in het kader van een intensieve reiniging



Toepassingsgebied

Kan worden gebruikt op waterbestendige, van een bescherm laag te voorziene vloerbedekkingen, bijv. pvc, rubber, linoleum, absorberende natuur- en kunststeen. Voor vloeren met een PU- of PE-slijtlaag moet vóór het aanbrengen een hechtingstest worden uitgevoerd. Ook geschikt om de verzegeling van kurk- en houten vloeren te beschermen. Niet gebruiken op niet-verzegelde kurk- en houten vloeren.

Toepassing

Controleer vóór het eerste gebruik op een onopvallende plek of het materiaal het product verdraagt. Voorkom dat het product in de mop opdroogt. Sluit de kanister onmiddellijk na gebruik. Voorkom tocht tijdens het aanbrengen en drogen.

Coaten:

Afhankelijk van het absorptievermogen van het oppervlak 2–3 lagen met een tussenpoos van ca. 30 minuten. Breng het onverdunde product, na een geslaagde basis- of intensieve reiniging en een korte droogtijd, in een dunne laag aan, bijv. met een vlakmop of inwasser. Verbruik: 25,0 ml/m² per opgebrachte laag.

Sproeireiniging (plaatselijk herstel van schade aan onderhoudsfilm):

Verduin het product 1:1 met koud water.

Breng het product aan met een sproeiflacon en een boenmachine (ca. 1000 tpm). Verbruik: 1,0 ml/m².

Coaten (vloerbedekking met ontladende eigenschappen):

Breng slechts 1 laag aan. Verbruik: 25,0 ml/m² per opgebrachte laag.

Opwrijven:

Af en toe boenen (ca. 1000 tpm) verdicht de onderhoudscomponenten, verwijdert gebruikssporen en verhoogt de duurzaamheid.



Aanwijzingen

Wij zijn niet aansprakelijk voor de ontstane schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik van dit middel. Geen consumptiegoederen volgens 1999/44/EG art. 1! Beschermen tegen vorst.

Productsamenstelling

Kunststofdispersies zonder metaalzouten, polyethyleenwas, hulpstoffen, weekmakers, conserveringsmiddel.
pH-waarde (concentraat): ca. 8,5

Artikelnummer
j201205

Verpakkingseenheid (VPE)
Doos of 2 x 5 L PCR kanister

Hoeveelheid VPE per pallet
56